

ACM Seribond Fit

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	ACM SERIBON FIT
COMPOSIÇÃO	ALUMÍNIO / NÚCLEO DE POLIETILENO / ALUMÍNIO
PINTURA	PINTURA PE (POLIÉSTER)
LINER	FILME DE PROTEÇÃO NO LADO DA PINTURA
APLICAÇÃO	USO INTERNO
LENGTH (MM)	5000MM + 3MM
WIDTH (MM)	1220MM + 2MM
ESPESSURA TOTAL	3MM +/- 0.1MM
DENSIDADE	4,34 Kg/m²

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
ESPECIFICAÇÕES	PADRÃO	RESULTADO
ESPESSURA PINTURA PE	PADRÃO >= 16 MICRON	>= 17 MICRON
DUREZA (LÁPIS)	>= HB	2H
FLEXIBILIDADE DA PINTURA	<= 3T	2T
ADESÃO DA PINTURA	>= 1 GRADE FOR 10*10MM (TESTE DE CORTE TRANSVERSAL)	1 GRADE
RESISTÊNCIA A IMPACTO	>= 20KGS CMNO DESCOLORAÇÃO. SEM RACHADURA	SEM RACHADURA
TEMPERATURA DE DISTORÇÃO POR CALOR	>= 85 °C	100 °C
FORÇA DE PEELING	REQUISITO PARA ALUMÍNIOS 0.15MM > 3.2	3,3
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	80 to -40°C	