

Lona Titanium

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
GRAMATURA	280G
TECIDO	500x500 9x9
"RESISTENCIA A TRAÇÃO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	560 / 380 N5cm
"ALONGAMENTO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	24 / 22 %
"FORÇA DE RASGO ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD"	49 / 65 N